

原料描述部分

规格级别：	主塑级 外观颜色：—		
用途概述：	—		
备注说明：	ft性：共繫甲醉，高流动性及短周期		

©原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	—	ASTM D-792	1.41	—	
	拉伸强度	—	ASTM D-638	60	MPa	
机械性能	伸长率	—	ASTM D-638	40	%	
	mm	—	ASTM D-790	96	MPa	
	mm	—	ASTM D-790	2580	MPa	
	EOD冲击强度	缺口侧	—	ASTM D-256	52	J/m
		反缺口侧	—	ASTM D-256	610	J/m
	&气性能	介电穿击强度	匿时间实验：2mmt	ASTM D-149	24	MV/m
体税电阻系数		3mmt	ASTM D-257	1x10 ¹⁴	Ω·cm	
热性能	浅胺胀系数	室满	—	10	X10 ⁻⁵ /°C	
	膨形!度	1.82MPa	ASTM D-648	110	°C	
	阻燃性	—	UL94	HB	—	